CBHSécurité

FICHE PRODUIT

BAFFIN

Réf. de prod.	NA015-000
Cat. de sécurité	S3 SRC
Pointures	36 - 48
Poids (Pt. 42)	610 g
Forme	B
Largeur de la chaussure	11

Description du modèle: Chaussure à la cheville, en cuir imprimé hydrofuge, couleur noir, doublure en tissu **Sany-Dry**®, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT Plate**.

Plus: Chaussure amagnétique. Semelle de propreté **AIR** antistatique en EVA à épaisseur variable. Bourrelet matelassé, languette à soufflet contre les corps étrangers.

Emplois suggérés: Travaux d'entretien, magasins, industries en général.

Précaution et entretien de la chaussure: Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agréssive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou températures extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau.



MATERIAUX

Chaussure complète	**Protection des doigts:** embout non-métallique TOP RETURN	5.3.2.3	Résistance au choc (hauteur libre après choc)
	résistante: au choc de 200 J		
	et à la compression de 1500 Kg	5.3.2.4	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)
	Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation	6.2.1	Résistance à la perforation
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques.	6.2.2.2	Résistance électrique
			- en lieu humide
			- en lieu sec
	Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du talon	6.2.4	Absorption du choc au talon
Tige	Cuir imprimé, hydrofuge, couleur noir	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau
	épaisseur 1,8 mm		Coefficient de perméabilité
		6.3.1	Résistance à l'eau
Doublure	Feutrine, respirant, couleur anthracite	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau
antérieure	épaisseur 1,2 mm		Coefficient de perméabilité
Doublure	Tissu **Sany-Dry**®, respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau
postérieure	épaisseur 1,2 mm		Coefficient de perméabilité
Semelle/marche	En polyuréthane antistatique bi-densité, injecté directement sur la tige	5.8.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)
	Semelle extérieure: noir, haute densité, anti-glissement, résistante	5.8.4	Résistance aux flexions (élargissement coupe)
	à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles	5.8.6	Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure
	Semelle intèrieure: noir, basse densité, confortable et antichoc	5.8.7	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)
	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	5.3.5	SRA : céramique + solution détergente – plante du pied
			SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)
			SRB : acier + glycérine – plante du pied
			SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	**14,2**	≥ 14
Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	**14**	≥ 14
Résistance à la perforation	N	**1300**	≥ 1100
Résistance électrique			
- en lieu humide	MΩ	**986**	≥ 0.1
- en lieu sec	MΩ	**1000**	≤ 1000
Absorption du choc au talon	J	**> 34,5**	≥ 20
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 1,4**	≥ 0,8
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 19,1**	> 15
Résistance à l'eau	minute	**> 60**	< 60
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 4,7**	≥ 2
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 40,6**	≥ 20
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 6,7**	≥ 2
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 54,2**	≥ 30
Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm^3	**47**	≤ 150
Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	**1,5**	≤ 4
Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm	**> 5**	≥ 4
Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	**+ 0,3**	≤ + 12
SRA : céramique + solution détergente – plante du pied		**0,42**	≥ 0,32
SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		**0,45**	≥ 0,28
SRB : acier + glycérine – plante du pied		**0,19**	≥ 0,18
SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)		**0,18**	≥ 0,13